

R-500 M-211 & M-211 系列 (2 液型)

R-500 M-211 & M-211 Series (2component)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) 因同時使用液狀及固狀環氧樹脂，密著性、硬度及保色性均優異。 (2) 具保存安定性，作業性極佳。 (3) 噴錫及化金後不易變色。 | <ul style="list-style-type: none"> (1) Excellent in adhesion , pencil hardness and color retention. (2) Excellent storage stability and easy to operation. (3) Few discoloration after HAL or electrodes goldplating process. |
|---|--|

特 性(Specification):

項目(Item)	系列名稱(Productname) M-211W R-500 M-211 W		
顏 色(Color)	白色 White	黃色 Yellow	黑色 Black
主劑黏度 (R 型黏度計 5rpm/25°C) Mail agent Viscosity (R-type viscometer 5min ⁻¹ /25°C)	參照各型號技術資料 Depend on the product		
硬化劑 (混合比) Hardener (Mixing ratio)	HD-3(10%)		
混合後使用期 (Potlife)	8 小時(25°C 以下暗處保存) 8 hours after mixing (stored in dark and below 25°C)		
保存期限(Shelf life)	製造後 6 個月(25°C 以下暗處保存) 6 months after production (stored in dark and below 25°C)		
硬化條件(熱風循環烘箱) Curing condition (Hot air convection oven)	150°C /30~40min		
鉛筆硬度 (Pencil Hardness) (JISK5400)	6H		
密著性 (Adhesion) (JISD0202)	100 /100		
焊錫耐熱性 (Solder heat resistance) (260°C 、10sec)	≥2cycles (防焊油墨上 / on the solder mask)		
耐燃性(Flammability)	UL94V-0		